



PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ACCÉLÉRAPIE

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE
NON CHLORÉ

- ✓ *Permet le bétonnage par basses températures*
- ✓ *Compatible avec la majorité des ciments*
- ✓ *Diminue le temps de prise jusqu'à 50%*
- ✓ *EN 934-2: T.6 . Référentiel de certification NF 085*

UTILISATION :

Adjuvant liquide pour bétons, mortiers et coulis.

A 5°C, l'adjonction d'**ACCÉLÉRAPIE** aux mortiers et bétons, permet de doubler la vitesse de prise, et assurer une fonction "antigel".

ACCÉLÉRAPIE convient pour la réalisation de nombreux travaux par temps froids : Bétonnages par temps froids ; Décoffrages rapides ; Bétons précontraints, armés, Préfabriqués ; Bétonnages sous l'eau ; Préfabrication lourde ou légère, avec ou sans étuvage ; Réduction des périodes de cure et de protection ; Scelllements divers ; Enduits projetés ; Travaux rapides de dallages industriels, réfections de nuit...

MODE D'EMPLOI :

ACCÉLÉRAPIE se dilue à l'eau de gâchage.

Pour l'incorporation en camion toupie, malaxer à grande vitesse pendant 5 minutes.

Dosage :

Plage d'utilisation : 0,5 % à 5 % du poids du ciment.

Un dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.

Par temps froid, le gâchage et la mise en place doivent se faire à des températures positives et sur surfaces non gelées.

Performances : Temps de prise

Ciment Milke classic CEM I 52,5N

Température	Début de prise	
	5°C	20°C
Témoin	9h33	4h35
4,6% d' ACCÉLÉRAPIE	3h36	2h32

Essais réalisés en laboratoire

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide - Couleur : translucide - Densité : $1,48 \pm 0,03$ - Point de congélation : -15°C.
Extrait sec : $65 \pm 3\%$ - pH : 4 à 7,5 - Teneur en Cl⁻ : <1 g/L - Teneur en Na₂O équivalent : < 6%
Voir FDS pour plus de renseignements

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z

HAPIE