

ACCÉLÉRAPIE

ACCÉLÉRATEUR DE PRISE NON CHLORE



- ✓ **HIVER** : Permet le bétonnage par basses températures
- ✓ **COMPATIBILITÉ** : Compatible avec la majorité des ciments
- ✓ **ACCÉLÉRATION** : Diminue le temps de prise jusqu'à 50 %
- ✓ **CONFORMITÉ** : EN 934-2 : T.6 – Référentiel de certification NF 085

UTILISATION :

- › Adjuvant liquide pour bétons, mortiers et coulis.
- › A 65°C, l'adjonction d'**ACCÉLÉRAPIE** aux mortiers et bétons, permet de doubler la vitesse de prise, et assurer une fonction « antigel »
- › **ACCÉLÉRAPIE** convient pour la réalisation de nombreux travaux par temps froids : Bétonnages par temps froids ; Décoffrages rapides ; Bétons précontraints, armés, Préfabriqués ; Bétonnages sous l'eau ; Préfabrication lourde ou légère, avec ou sans étuvage ; Réduction des périodes de cure et de protection ; Scelllements divers ; Enduits projetés ; Travaux rapides de dallages industriels, réfections de nuit, ...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Etat physique** : Liquide
- › **Couleur** : Translucide
- › **pH** : 4 à 7,5
- › **Densité** : 1,48 +/- 0,03
- › **Point de congélation** : -15°C
- › **Extrait sec** : 65 +/- 3%
- › **Teneur en Cl** : < 1 g/L
- › **Teneur en Na2O équivalent** : < 6%

MODE D'EMPLOI :



ACCÉLÉRAPIE se dilue à l'eau de gâchage.



Pour l'incorporation en camion toupie, malaxer à grande vitesse pendant 5 minutes.



Dosage : Plage d'utilisation : 0,5 % à 5 % du poids du ciment. Un dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.



Par temps froid, le gâchage et la mise en place doivent se faire à des températures positives et sur surfaces non gelées.

Performances : Temps de prise Ciment Milke classic CEM 1 52,5N

Température	Début de prise	
	5°C	20°C
Témoin	9h33	4h35
4,6% d' ACCÉLÉRAPIE	3h36	2h32

Essais réalisés en laboratoire

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.