



Peintures

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ACRY-TOIT

PEINTURE POUR RÉNOVATION DES TOITURES

- ✓ *Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.*
- ✓ *Insaponifiable.*
- ✓ *Imperméable aux eaux de ruissellement.*
- ✓ *Microporeux.*

Peinture pour la rénovation des toitures, à base de résine acrylique en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration des toitures fibro-ciment et tuiles.

Application : Toitures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports appropriés sont le ciment et ses dérivés, le fibro-ciment, les tuiles, les briques, les anciennes peintures ainsi que les tôles galvanisées non rouillées ou au préalable revêtues d'un primaire.

MODE D'EMPLOI :

Les supports seront nettoyés à l'eau sous pression ou à défaut par grattage et brossage soignés afin d'éliminer les parties non adhérentes.

Les toitures recouvertes de mousse seront traitées avec DECAMOISS.

Les toitures en tôles galvanisées seront dégraissées.

Les parties rouillées seront revêtues de PEINTACOR.

Les anciennes peintures bien adhérentes seront nettoyées à l'eau sous pression.

Application :

Bien mélanger avant application.

Application directe à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless de 2 couches d'ACRY-TOIT sur supports sains, propres et secs.

Brosse et rouleau (poils longs) : Diluer de 0 à 5 %.

Airless : Diluer de 8 à 12 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant : Eau.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect du film : Mat. Brillant spéculaire : Inférieur à 5 sous 60°. Liant : Résine acrylique.

Teintes : Tuile, oxyde rouge, ardoise. Densité 1,39 kg/dm³. Extrait sec En poids : 62 %. En volume : 45 %.

Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : Hors poussières : 20 min - Sec : 1 heure. - Recouvrable : 3 heures. Conservation : En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement Sur support moyennement absorbant : 6 à 8 m²/l.

Classification AFNOR NFT 36-005 - Famille I classe 7b2

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z