

AÉROSOLS

ALBRILL

REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE
TEMPÉRATURE



- ✓ **PROTECTION** : Protège contre la corrosion.
- ✓ **RÉSISTANCE** : Résiste à une température de 600 °C.
- ✓ **ASPECT** : Finition brillante.
- ✓ **COMPATIBILITÉ** : S'applique sur tous supports.

UTILISATION :

- › **ALBRILL** est recommandée pour tous métaux soumis à des hautes températures utilisables en extérieur, tels que les pots d'échappement, containers, cuves, citernes, cheminées, fours, tuyauteries (dans l'industrie automobile, chauffagistes, serrurerie, ...).
- › Elle adhère directement sur le métal et elle possède un fort pouvoir couvrant.
- › **ALBRILL** protège contre la rouille, résiste aux agents atmosphériques, tout en donnant aux supports un revêtement aluminium brillant.
- › Elle peut être utilisée aussi bien en peinture de retouche qu'en revêtement définitif.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Etat physique** : Liquide
- › **Odeur** : Solvantée
- › **Couleur** : Aluminium
- › **Point d'éclair** : < 0 °C
- › **Masse volumique** : 0,81 (PA)

MODE D'EMPLOI :



Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.



Les supports de peinture doivent être sains, propres et secs.



Pulvériser sur le métal dégraissé ou passivé à environ 20cm des parties à traiter en couches croisées.



Laisser sécher :

- Séchage à l'air : 15 min.
- Séchage au toucher : 2h.
- Séchage complet : 24 h.
- Séchage au four : 5 min. à 200° C et 20 min. à 70° C

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net