

DÉSOXYDANT

# DTX 92

CONVERTISSEUR DE ROUILLE



- ANTICORROSION** : Traite et protège contre la corrosion
- DURABILITÉ** : Protection définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur
- SOLUBILITÉ** : Entièrement soluble dans l'eau

#### UTILISATION :

- › **DTX 92** est un liquide beige crème, devenant translucide à l'application puis noir brillant intense au séchage sur métaux ferreux (transparent pratiquement incolore sur verre).
- › **DTX 92** permet de traiter et de protéger contre la corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décapier préalablement.
- › **DTX 92**, de par son effet décoratif (brillant noir intense) peut rester en finition définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur avant d'être recouvert par METAMIX.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- › **ETAT PHYSIQUE** : liquide fluide -
- › **CLASSIFICATION** : AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 7 b2

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### MODE D'EMPLOI :

##### Préparation des supports :



Sur métaux ferreux oxydés ou non, dégraisser et débarrasser de la rouille pulvérulente, rincer à l'eau claire et maintenir humides pour une parfaite pénétration des strates de rouille.

##### Appliquer DTX 92 :



**Brosse** : Sans dilution.  
**Pistolet et au trempé** : Diluer de 20 à 30%.



**Sur surfaces très oxydées** même à la brosse , diluer à 30% avec de l'eau et appliquer 2 couches, le mieux étant de mouiller préalablement le support.

##### DTX 92 se nettoie :



Application fraîche, à l'eau; tout juste sec, à l'eau chaude savonneuse; sec, à l'aide d'un solvant fort.

**Hors poussières** : 30 mn.

**Sec** : 1 heure.

**Recouvrable** : 24 heures.

**Polymérisation** : 3 semaines.

**Pouvoir couvrant** : 10 à 20 m<sup>2</sup> / Kg.

**Nettoyage du matériel et dilution** : EAU

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél.: 01 64 43 83 34 ▶ Email : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) ▶ [www.hapie.net](http://www.hapie.net)