



Enduit

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



FIBRAPI

ENDUIT FIBRO-BITUMINEUX D'ÉTANCHÉITÉ

- ✓ Une réparation permanente et une étanchéité assurée.
- ✓ Une obturation immédiate.
- ✓ Préventif et curatif.
- ✓ Utilisation par temps humide et froid, ne craint pas le gel.
- ✓ Prêt à l'emploi.

UTILISATION :

FIBRAPI est un enduit bitumineux solvanté contenant des charges minérales et des dopes d'adhésivité assurant la souplesse du film à l'état sec.

FIBRAPI sèche rapidement, peut être appliqué par temps froid ou humide, sur supports secs ou mouillés.

FIBRAPI perméable au gaz, est également conseillé comme barrière de vapeur.

FIBRAPI s'applique sur toitures, chenaux, bardages, terrasses, ... et adhère parfaitement sur maçonnerie, brique, verre, métal, bois, plastique, zinc.

MODE D'EMPLOI :

Préparation des supports d'étanchéité :

Imprégnation des surfaces à traiter. Collage des renforts en tissus ou voiles de verre.

Travaux curatifs et d'entretien :

Régénération d'étanchéité traditionnelle à base de bitume (craquelure, fissuration, desséchage, etc...).

Renforcement des points singuliers des étanchéités traditionnelles à l'aide de tissus ou de voiles de verre.

Complément d'étanchéité sur tous types de toitures, sauf sur matériaux fractionnés (tuiles, ardoises par exemple).

Appliquer une à deux couches pures de **FIBRAPI**.

Pouvoir couvrant : 2 kg à 2,5 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT : liquide visqueux noir - DENSITÉ : 0,89 - Non miscible dans l'eau

Ses qualités d'adhérence sur support même humide, répondent aux exigences du bâtiment.

FIBRAPI résiste à la plupart des agents chimiques (acides ou bases), nous consulter dans ce cas particulier.

FIBRAPI ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles, graisses et solvants.

Température d'application : +5°C à +30°C.

ESSAIS DE LABORATOIRE : **FIBRAPI** a été soumis à des tests d'imperméabilité, de souplesse, de fluage et d'adhérence sur support humide. Essais réalisés par le CEPTP PV N° B576.6.040.2

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

2014/03

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z