

# HAPIBOIS



LASURE DE PROTECTION  
ET DE FINITION POUR LE BOIS



- TRAITEMENT :** Fongicide et insecticide préventifs.
- ESTHÉTIQUE :** Protège et décore le bois en conservant son aspect naturel.
- HYDROFUGE :** Imperméabilise le bois.
- RESPIRABILITÉ :** Ne forme pas de film en surface, supprimant ainsi tout risque d'écaillage ou de cloquage.

#### UTILISATION :

- › **HAPIBOIS** est une lasure d'imprégnation qui protège et décore le bois.
- › **HAPIBOIS** s'utilise pour le traitement fongicide et insecticide du bois.
- › **HAPIBOIS** ne nécessite pas de sous couche ni de vernis de finition.
- › **HAPIBOIS** s'applique en extérieur (uniquement en teintes) et en intérieur, sur les boiseries dans les pièces sèches ou humides, les menuiseries extérieures en rurale, urbaine, industrielle et maritime.
- › **HAPIBOIS** existe en incolore et teintes bois. Il s'applique sur les bois feuillus {sur quelques essences poreuses, tel que le chêne, châtaignier, orme, frêne, l'entretien doit être plus fréquent), bois résineux, préalablement bien dégraissés, bois tropicaux (excepté l'iroko, le teck et le doussié), bois anciens déjà imprégnés avec **HAPIBOIS** après un nettoyage soigné.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- › **Etat physique :** liquide visqueux
- › **Point d'éclair:** 39.00 °C.
- › **Densité:** > 1
- › **Densité relative:** 1,08
- › **Hydrosolubilité :** Insoluble.
- › **Propriétés :** Aspect mat satiné, Afnor NFT 36 005.

#### MODE D'EMPLOI :

##### Appliquer HAPIBOIS:



**Brosse:** Appliquer grassement pour bien uniformiser l'aspect, après 20 mn de séchage, lisser à la brosse ou essuyer avec un chiffon sec.



**Pistolet:** Sans dilution.



**Au trempé:** Recommandé pour traitement à l'échelle industrielle. Temps de trempage 1 à 3 minutes.



Sur support neuf : Appliquer 3 couches d'**HAPIBOIS**. En entretien, appliquer 1 à 2 couches d'**HAPIBOIS**.



Hors poussière : 2 heures.

Sec : 8 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Pouvoir couvrant : Sur bois absorbant: 7 m<sup>2</sup> / litre.

Sur bois non absorbant : 11 m<sup>2</sup> / litre.



Nettoyage du matériel et dilution : **SPF 35**.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél.: 01 64 43 83 34 Email : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) www.hapie.net