

HAPILAK

PEINTURE DE FINITION BRILLANTE



- BRILLANCE** : Brillant profond et durable
- INTEMPORIES** : Très bonne résistance aux intempéries
- LESSIVABILITÉ** : Excellente résistance aux lessivages
- DURETÉ** : Grande dureté
- CONFORMITÉ** : Norme Afnor NFT 36 005

UTILISATION :

- **HAPILAK** s'applique sur bois, métaux ferreux, portes isoplanches ou anciennes peintures adhérentes, en intérieur comme en extérieur. Il ne nécessite pas de sous-couche spécifique sur fonds sains et cohérents.
- L'application se fait au pinceau, au rouleau laqueur ou au pistolet, en couches régulières et croisées. Il est recommandé de bien mélanger le produit avant usage pour assurer l'homogénéité de la brillance.
- Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, dégraissés et légèrement poncés si nécessaire. Un égrenage léger entre les couches permet d'optimiser le tendu du film et la finition.
- **HAPILAK** offre un bon rendement et un excellent pouvoir couvrant. Le séchage rapide permet un recouvrement dans des délais courts, idéal pour les chantiers nécessitant efficacité et qualité de finition.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- **Etat physique** : Visqueux
- **Liant** : Résine glycérophthalique
- **Densité** : 0,92 à 1.15 suivant teinte
- **Brillant spéculaire** : > à 70
- **Extrait sec** : 52 à 67%
- **Taux volumique d'extrait sec** : 44 à 52%
- **Normes** : AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4 a

MODE D'EMPLOI :

Préparation des supports :



Les anciennes peintures seront convenablement lessivées. Les parties métalliques seront protégées par une couche d'antirouille du type **DTX 92**.

Appliquer HAPILAK:



Brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 3%
Pistolet : Diluer de 12 à 15%
Airless : Diluer de 5 à 7%.



Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d'**HAPILAK**.



HAPILAK peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.



Hors poussières : 2 heures.
 Sec: 4 heures
 Recouvrable : 24 heures.



Pouvoir couvrant: Sur support lisse et non adhérent: 10 à 12 m² / L.



Nettoyage du matériel et dilution : **SPF 35**.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
 Tél.: 01 64 43 83 34 ▶ Email : hapie@hapie.net ▶ www.hapie.net