

HAPITEX RG



PEINTURE GARNISSANTE DE RAVALEMENT
ET DE DÉCORATION



- POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ :** Couvre efficacement les irrégularités en une seule couche, avec une excellente blancheur et un aspect microporeux.
- BONNE RÉSISTANCE AUX INTEMPORIES :** Adaptée aux façades en atmosphère rurale, urbaine ou industrielle, avec imperméabilité à l'eau de ruissellement.
- POLYVALENCE D'APPLICATION :** Utilisable en extérieur comme en intérieur (murs, plafonds, halls, cages d'escaliers), sur béton, enduits, briques ou anciennes peintures.
- FACILITÉ D'APPLICATION :** S'applique au rouleau, à la brosse ou par Airless, avec un séchage rapide et un bon rendement (5 à 6 m²/kg).

UTILISATION :

- › **HAPITEX RG** est une peinture garnissante de ravalement et de décoration à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
- › **HAPITEX RG** s'applique sur les surfaces verticales extérieures, en décoration intérieure des murs et plafonds, pour les façades en atmosphère rurale, urbaine et industrielle. Mais aussi halls, cages d'escaliers, etc ...
- › **Supports :** Enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, briques, anciennes peintures.
- › **Préparation des supports :** Nettoyer les anciennes peintures à l'eau sous pression après élimination des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés. Fixer l'ensemble avec une couche de FONDUR. Protéger les parties métalliques avec de la METAMIX.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- › **LIANT:** Copolymère acrylique - versatate
- › **DENSITE:** 1,73
- › **EXTRAIT SEC:** 72%
- › **TAUX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC:** 52%
- › **BRILLANT SPECULAIRE:** inférieur à 10%
- › **NORMES :** AFNOR NFT 36005 - FAMILLE I CLASSE 7b2. AFNOR NFP 84 403 - CLASSE D2.

MODE D'EMPLOI :



Brosse ou au rouleau : diluer de 3 à 5%



Airless: diluer de 8 à 12%



Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d' **HAPITEX RG**.



Diluant : EAU



Séchage à 20°C et Humidité relative de 65% : Hors poussières : 10 minutes
Sec: 30 minutes



Rendement : Sur support moyennement absorbant : 5 à 6 m²/kg



Peut se teinter avec COLORAPI, ne pas dépasser la dose de 5%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Voir FDS pour plus d'informations.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net