



Les graisses

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

K'PIE

GRAISSE MULTI-USAGES EXTRÊME PRESSION À SAVON LITHIUM COMPLEXE

- ✓ *Très bonne tenue du film lubrifiant en service*
- ✓ *Stabilité mécanique et thermique jusqu'à +190°C*
- ✓ *Anti corrosion - résiste à l'eau - lubrifiant immergé*
- ✓ *Absence de substances nocives*
- ✓ *Extrême pression - anti usure totale*



UTILISATION :

Graisse complexe lithium/polymère pour la lubrification de tous organes travaillant dans des conditions extrêmement sévères. Pénétration maximale formant un film polaire anti-usure sur tous composants internes. Adhésive, résiste à la centrifugation. Totalement insoluble à l'eau, même en lubrification immergée, en présence de vapeur y compris sur-chauffante.

Tenue exceptionnelle aux très fortes charges, en présence d'effets de cisaillement et de vibrations. Réversible, ne durcit pas, ne calcine pas, reprend sa structure et ses qualités en cas d'échauffement accidentel. Ininflammable en service même en présence d'arcs électriques.

Totale stabilité et résistance à l'oxydation, permet de réduire jusqu'à 5 fois les cadences de graissage.

MODE D'EMPLOI :

Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants. Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TYPES	MÉTHODES	UNITÉS	K'PIE
Épaississant		-	Lithium/polymère
Grade NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Couleur	Visuelle	-	Verte
Apparence	Visuelle	-	Lisse / filante
Plage d'utilisation de température		°C	-30 à 190
Pénétration à 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.6 mm	265 - 295
Essai 4 billes soudure	DIN 51 350-4	daN	3150
Performance anti rouille SKF EMCOR	DIN 51 802/IP22ONFT 60-135/ISO 11007	cotation	0-0
Point de goutte	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>190
Viscosité cinématique de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	>300

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Pompe à graisse



Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE
Créateur de solutions industrielles depuis 1991

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.S. au capital de 358.255 - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z