

Les colles - résines - mastics...

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

MORTEX

MORTIER HYDRAULIQUE
DE SCELLEMENT



- ✓ **Très bonne adhérence**
- ✓ **S'applique sur différents supports**
- ✓ **Résistant à l'eau, aux huiles, graisses, hydrocarbures**
- ✓ **Séchage rapide**
- ✓ **Conforme aux Normes NFP 18-800 et NFP 18-821**

PROPRIÉTÉ:

MORTEX est un mortier hydraulique de scellement constitué de différents éléments judicieusement sélectionnés.

MORTEX se travaille comme un ciment traditionnel avec un temps de prise très court.

MORTEX s'utilise pour tous scellements (plaques d'égouts, goujons, escaliers) et pour lier les poteaux aux dalles.

MORTEX résiste aux agents agressifs.

MORTEX s'applique sur le béton, la brique, la pierre, la roche,...

MISE EN OEUVRE :

Préparation du support : Le support doit être propre, dégraissé, exempt de particules friables et humidifié à refus (pas de flaques lors de l'application).

Diluer MORTEX dans de l'eau, à raison de 6 litres par 25 Kg dans une auge dépoussiérée et exempte de parties friables.

Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Laisser humidifier pendant 4 heures.

MORTEX s'applique à la truelle, par pompe, en coulure ou par injection.

Après l'application de MORTEX, protéger les scellements avec un sac plastique.

Après coulage, pulvériser de l'eau pour éviter la dessiccation.

Durée d'utilisation : 15 minutes à 20°C. - Température d'application : 5 / 40°C.

Épaisseur d'application : 5 - 30 mm.

CARACTERISTIQUES

Mortier de scellement sans retrait à base de ciment permettant une remise en service rapide des zones réparées.

Utilisation très facile, il suffit de rajouter de l'eau au ciment.

Pourvu d'une adhérence exceptionnelle, convient parfaitement pour la réparation des sols industriels, des quais de déchargement, les scellements de siphons de sols,...

Au bout de 30 minutes, la résistance à la compression est de 15 kg/mm².

Procédé sans odeur pour un confort d'utilisation maximum.

Les supports traités peuvent être repeints (délai de recouvrement : 7 jours à 20°C).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

ASPECT : Poudre

COULEUR : Grise

ODEUR : Sans

Ph : 11 en solution aqueuse

Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z