

PEINTASOL

PEINTURE POUR SOL MONOCOMPOSANT



- ADHÉRENCE** : Excellent accrochage
- APPLICATION** : Facilité d'application
- PROTECTION** : Antipoussière, évite l'usure des chapes. Aspect satiné
- CONFORMITÉ** : Norme Afnor NFT 36 005

UTILISATION :

- › **PEINTASOL** est une peinture pour sol monocomposant à base de résine uréthane, pour sols intérieurs et extérieurs.
- › **PEINTASOL** possède une excellente résistance à l'abrasion.
- › **PEINTASOL** s'applique sur le béton, le bois, le fer (sols sportifs, garages, parkings, magasins, ateliers...).
- › **Préparation des supports** : Sur béton sec, éliminer la laitance au DISCAL suivi d'un rinçage abondant. Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraissier, s'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support. Sur bois et parquet, poncer, dégraissier le support avec du SPF 35. Sur fer, brosser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes. Appliquer une couche d'antirouille du type DTX 92.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- › **ETAT PHYSIQUE** : Visqueux
- › **LIANT** : Résine Alkide Uréthane
- › **DENSITÉ** : 1,32
- › **EXTRAIT SEC** : 72%
- › **TAUX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC** : 54%
- › **NORMES** : AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a

MODE D'EMPLOI :



Brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 5%

Pistolet : Diluer de 10 à 15%

Airless : Diluer de 5 à 6%.



Appliquer **PEINTASOL** en 2 couches :



Appliquer une première couche de **PEINTASOL** diluée (selon porosité du support à environ 5%, avant d'appliquer la seconde couche pure.

Hors poussières : 2 heures.
Sec : 5 heures - Recouvrable : 24 heures.

Mise en service pour un trafic léger : 48 heures après la dernière couche.



Pouvoir couvrant : 8 à 9 m² au litre.



Nettoyage du matériel et dilution : SPF 35.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34

Email : hapie@hapie.net

www.hapie.net