

AÉROSOLS

PLG 70

PEINTURE ACRYLIQUE DE HAUTE QUALITÉ. DISPONIBLE DANS LES TEINTES STANDARD CONFORMES À LA NORME RAL.



- RAPIDITÉ** : Séchage rapide.
- RÉSISTANCE** : Intempéries, essence, lumière, jaunissement.
- SOLIDITÉ** : Haute dureté de surface, résistance aux rayures, coups et jets de pierre.
- FINITION** : Surface peinte ponçable.
- POLYVALENCE** : Application sur machines, outils, véhicules, appareils, meubles en métal et autres.



UTILISATION :

- › **PEINTASOL** est une peinture pour sol monocomposant à base de résine uréthane, pour sols intérieurs et extérieurs.
- › **PEINTASOL** possède une excellente résistance à l'abrasion.
- › **PEINTASOL** s'applique sur le béton, le bois, le fer (sols sportifs, garages, parkings, magasins, ateliers...).
- › **Préparation des supports** : Sur béton sec, éliminer la laitance au DISCAL suivi d'un rinçage abondant. Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraissier, s'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support. Sur bois et parquet, poncer, dégraissier le support avec du SPF 35. Sur fer, brosser et gratter soigneusement pour éliminer la rouille et la calamine non adhérentes. Appliquer une couche d'antirouille du type DTX 92.
- › **Préparation de la surface** : Eliminer la rouille et la poussière. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Egaliser les surfaces irrégulières (mastiquer, poncer, etc.). appliquer un apprêt compatible avec le support.

CARACTÉRISTIQUES :

- › **TEINTES** : RAL

MODE D'EMPLOI :



Protéger la surface qui ne doit pas être peinte. Bien agiter l'aérosol pendant 2 min.



Faire éventuellement un test de pulvérisation à un endroit peu visible et vérifier la compatibilité de la peinture.



Pulvériser plusieurs couches fines en passes croisées, à une distance de 25 cm. Ne pas appliquer sur surfaces traitées avec de la peinture glycéroptthalique.



RENDEMENT : 150 ml suffisent pour env. 0,4 m² env.

400 ml suffisent pour env. 1,0 m² env. Selon la teinte.



SECHAGE : Sec hors poussière après 10 min. env.
Sec au toucher après 1 h env.
Sec à cœur après 24 h env.
Ponçable après 48 h env.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34

Email : hapie@hapie.net