

Mastic

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



POXIER

EPOXY BI-COMPOSANTS RÉSISTANT A L'EAU

- ✓ Réparation ultra-rapide, à froid.
- ✓ Usinable et modelable.
- ✓ Ne contient pas de solvant.
- ✓ Efficace sur surfaces mouillées et même sous eau.
- ✓ Ne se rétracte pas au durcissement.

UTILISATION :

POXIER AQUA est une soudure à froid sous forme de pâte bi-composants 2 en 1 pour réparer ou reconstituer la plupart des matériaux en milieu humide, surfaces mouillées et même sous eau.

FACILE D'UTILISATION : aucun outil n'est nécessaire, couper la quantité nécessaire malaxer et le mélange est prêt à l'emploi. **RAPIDE** : temps de travail 4 min. à 20° C. **USINABLE** : peut être poncé, percé, taraudé, scié après 30 min. **MODELABLE** : peut être appliqué dans des trous d'épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous importants. Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes. **EXCELLENTE ADHESION** : métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que bois, béton, pierre naturelle, fibre de verre, plexyglas, verre...etc.

INSENSIBLE AUX UV ET A L'OZONE : peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI :

Pour un résultat optimum, il est nécessaire que le support soit exempt de poussière, de graisse, d'huile, de rouille (frotter les surfaces rouillées avec une brosse métallique), et soit sec.

- 1) Couper la quantité nécessaire du bâtonnet.
- 2) Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme blanche.
- 3) Appliquer sur le support à réparer dans les 2 minutes après le mélange.

A cet instant, le mélange n'a pas l'air d'avoir une grande force d'adhésion. Pressez-le dans la fissure ou le trou à remplir et ensuite enlever l'excès à l'aide d'un couteau de préférence mouillé.

Pour obtenir une apparence lisse passer la surface avec un chiffon humide avant le durcissement.

- 4) Après 5 à 10 minutes, le durcissement ainsi que le pouvoir d'adhésion s'effectueront.

Et après 30 à 60 minutes, le mélange pourra être poncé, taraudé, percé et scié si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Solide. Pâte colorée. Couleur : Vert/Blanc.

Odeur Caractéristique : Soufre. Point d'éclair : >100°C

Pour tout autre information se référer à la FDS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z