

PROTECTION

PROTEC WOOD



IMPRÉGNATEUR PROTECTEUR VÉGÉTAL POUR
BOIS RÉGIONAUX, BOIS PRÉCIEUX,
MARINS OU EXOTIQUES



- NATUREL** : Non filmogène.
- PRATIQUE** : Imprégnateur, saturateur, monocomposant.
- DURABLE** : Ne s'écale pas, ne craquelle pas à l'usage ou aux intempéries.
- PROTECTEUR** : Renferme des agents anti-UV.
- NOURRISSANT** : Pénètre en profondeur, nourrit les fibres du bois.

UTILISATION :

- Évite les reprises d'humidité. Ne renferme pas de résines, de polymères de synthèse.
- **ECOLOGIQUE** : à base d'extraits naturels du bois synergisés d'origine facilement renouvelable et d'agents d'applications.
- Préventif et Curatif pour la protection des bois et la présentation des bois.
- Evite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique des bois par les microorganismes. Redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies.
- Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois. Sur bois neufs ou anciens, Poutres, Solives, Mobiliers d'intérieur ou d'extérieur, Bois exotiques préparés, planchers, lambris, parquet, bardages, terrasses, escaliers, panneaux, boxes en bois, clôtures, carrioles, portes.

CARACTÉRISTIQUES :

- **État physique** : Liquide visqueux.
- **Masse volumique** : 925 g/l +/- 10 g/l.
- **Réaction chimique** : Neutre.
- **Point d'éclair** : 47 °c. +/- 2°c. AFNOR coupe fermée
- **Extrait sec** : 70 % environ
- **Couleur** : Légèrement ambrée
- **Odeur** : Caractéristique végétale
- **Viscosité cinnématique** : 52 mm²/s.
- **Teneur en c.O.V. D'origine végétale naturelle** : 320 g / Litre

MODE D'EMPLOI :



Nettoyer, dépoussiérer les surfaces avant application. Toujours appliquer le produit sur bois parfaitement secs.



Appliquer par imprégnation à la brosse ou au rouleau sur surfaces sèches, une mince couche uniforme et régulière. Attendre quelques instants et terminer par une fine couche de finition afin d'éviter les surpasseurs.



NE PAS FROTTER. Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet, avant réutilisation des surfaces. (Dans le cas de surpasseur de produit sur une essence de bois peu absorbante, essuyer la surface pour enlever l'excès d'imprégnateur). La protection contre les renversements d'eau, boissons, sera effective après une douzaine d'heures de séchage

Entretien maintenance :



Renouveler périodiquement l'application, selon l'exposition des bois aux intempéries et l'intensité du trafic ou usure des surfaces.

Nota : Dans le cas de bois anciens tachés ou noircis, utiliser au préalable un dégriseur.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 ▶ Email : hapie@hapie.net ▶ www.hapie.net