

# Absorbant

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

## SORBAPIE GR 190

**ABSORBANT HYDROPHILE  
DE COULEUR GRISE**



- ✓ Absorbant hydrophile non tissé.
- ✓ Fabrication en polypropylène - 190/17g/m2.
- ✓ Absorbe les déversements de liquides dangereux purs.
- ✓ Renfort du tissu absorbant avec fusion par ultra-son (dessin points rapprochés).
- ✓ Se présente sous forme de feuille de 0,40 x 0,50 m.

### UTILISATION :

Les tissus absorbants SORBAPIE GR 190 hydrophiles gris, sont recommandés pour la prévention et l'absorption des déversements de liquides dangereux purs, en solution ou émulsionnés tels que les acides, bases et autres produits chimiques solubles, ainsi que pour les émulsions d'huile, hydrocarbures, dérivés et graisses.

SORBAPIE GR 190 n'est pas destiné à absorber des déversements d'huile sur l'eau.

Cette finition a des propriétés de résistance améliorée et non pelucheuses.

### MODE D'EMPLOI :

Poser la feuille de SORBAPIE GR 190 sur le liquide à absorber.  
Laisser imprégner.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Grammage 190/17 g/m2	Tolérance : +/- 5%
Capacité d'absorption* 7 - 9 g/g	Tolérance : 6 minutes
Temps de saturation* 1 - 2 secondes	Tolérance : /
Résistance à la traction sens machine 90 Newtons/5cm	Tolérance : 80 minutes
Résistance à la traction sens travers 60 Newtons/5cm	Tolérance : 50 minutes
Elasticité sens Machine 30%	Tolérance : 25 minutes
Elasticité sens Travers 25 %	Tolérance : 20 minutes

\* De l'eau distillée a été utilisée pour ce test des paramètres d'absorption.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.  
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



**HAPIE**

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z