



Peinture

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ACRYBRILL

PEINTURE ACRYLIQUE
DILUABLE A L'EAU

- ✓ Aspect demi brillant
- ✓ Grande facilité d'application
- ✓ Séchage rapide sans odeur
- ✓ Protège et décore
- ✓ Très bonne lessivabilité

RENDEMENT 8 à 11 m ² /l	ACRYLIQUE
 2 COUCHES	 EAU DILUTION NETTOYAGE
SEC 1 HEURE	12H ENTRE 2 COUCHES

UTILISATION :

PEINTURE A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE. MONOCOUCHE

EMPLACEMENT : Intérieur sur murs, plafonds, boiseries.

LOCALISATION : Pièces sèches : chambre, séjour, cuisine. Pièces humides : salle de bain.

Locaux à forte circulation.

SUPPORTS : Plâtre, enduits à l'eau et menuiseries bois préalablement imprimées. Enduits gras, enduits vinyliques, enduits ciment. Papiers peints, toile de verre à peindre.

Anciennes peintures convenablement lessivées.

MODE D'EMPLOI :

MISE EN OEUVRE : Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS : Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %

Sur support absorbant : diluer la 1ère couche à 5 %.

Airless : diluer de 4 à 5 %

Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d'ACYBRILL.

DILUANT : Eau

RENDEMENT : Sur support lisse et non absorbant : 6 à 8 m²/kg ou 8 à 11 m²/l.

SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 % : Hors poussières : 20 minutes - Sec : 1 heure

Recouvrable : 12 heures

MISE A TEINTE : Peut se teinter avec COLORAPIE. Ne pas dépasser la dose de 3%.

CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 7 b 2

CARACTÉRISTIQUES :

LIANT : Résine acrylique - DENSITE : 1,29 - EXTRAIT SEC : 53 % - TAUX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC : 39 %

REGLEMENTATION COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient moins de 3 g/l COV. ACRYBRILL est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur. Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. PRECAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. Stocker à l'abri du gel. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z